# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-216152 (P2000-216152A)

(43)公開日 平成12年8月4日(2000.8.4)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I		テーマコード(参考)
H01L 21/312		H 0 1 L 21/312	Α	4J032
C 0 8 G 61/02		C 0 8 G 61/02		5F058

# 審査請求 有 請求項の数9 OL (全 5 頁)


日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号 (72)発明者 大音 光市 東京都港区芝五丁目7番1号日本電気 会社内 (74)代理人 100099195 弁理士 宮越 典明 Fターム(参考) 4J032 CA06 CB01 CE20 CF08 CG01 5F058 AA10 AC10 AF01 AF10	(21)出願番号	特願平11-16027	(71) 出願人 000004237
(72)発明者 大音 光市 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号日本電気 会社内 (74)代理人 100099195 弁理士 宮越 典明 Fターム(参考) 4J032 CA06 CB01 CE20 CF08 CG01			日本電気株式会社
東京都港区芝五丁目7番1号日本電気が 会社内 (74)代理人 100099195 弁理士 宮越 典明 Fターム(参考) 4J032 CA06 CB01 CE20 CF08 CG01	(22)出顧日	平成11年1月25日(1999.1.25)	東京都港区芝五丁目7番1号
会社内 (74)代理人 100099195 弁理士 宮越 典明 Fターム(参考) 4J032 CA06 CB01 CE20 CF08 CG01			(72)発明者 大音 光市
(74)代理人 100099195 弁理士 宮越 典明 Fターム(参考) 4J032 CA06 CB01 CE20 CF08 CG01			東京都港区芝五丁目7番1号日本電気株式
弁理士 宮越 典明 Fターム(参考) 4J032 CA06 CB01 CE20 CF08 CG01			会社内
Fターム(参考) 4J032 CA06 CB01 CE20 CF08 CG01			(74)代理人 100099195
. The control of the			弁理士 宮越 典明
5F058 AA10 AC10 AF01 AF10			Fターム(参考) 4J032 CA06 CB01 CE20 CF08 CG01
			5F058 AA10 AC10 AF01 AF10

# (54) 【発明の名称】 半導体装置の製造装置および半導体装置の製造方法

## (57)【要約】

【課題】 CVDによりポリパラキシリレンを成膜する際、成膜レートを向上させる。

【解決手段】 導入ガスの圧力と流速を高めるため、導入ガスのガス吹き出し口の径を、前記導入ガスの配管の径より狭めた。また、原料の入ったボトルもしくは原料を分離するための炉内に、原料ガスと反応しないガスを導入した。前記原料ガスと反応しないガスとしてAr、He、もしくはN2を用いた。





10

20

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 CVD法によりポリパラキシリレン膜を成膜する半導体装置の製造装置において、キシリレンのモノマーガスを成膜室内部に導入する際に、断熱膨張現象を利用して前記キシリレンのモノマーガスを冷却する機構を有することを特徴とする半導体装置の製造装置。

1

【請求項2】 前記冷却する機構として、前記キシリレンのモノマーガスの導入圧力及び流速を高めるための構造を有することを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造装置。

【請求項3】 前記キシリレンのモノマーガスの導入圧力及び流速を高めるための構造として、キシリレンのモノマーガスを成膜室内部に導入するためのガス吹き出し口の径を、前記キシリレンのモノマーガスの配管の径より狭めることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の半導体装置の製造装置。

【請求項4】 前記ガス吹き出し口の形状をノズル状とすることを特徴とする請求項3に記載の半導体装置の製造装置。

【請求項5】 CVD法によりポリパラキシリレン膜を 成膜する工程において、キシリレンのモノマーガスを成 膜室に導入する際、断熱膨張現象を利用して、前記キシ リレンのモノマーガスを冷却することを特徴とする半導 体装置の製造方法。

【請求項6】 前記断熱膨張現象を利用して、前記キシリレンのモノマーガスを冷却する方法として、前記キシリレンのモノマーガスの導入圧力及び流速を高めることを特徴とする請求項5記載の半導体装置の製造方法。

【請求項7】 前記キシリレンのモノマーガスの導入圧 力及び流速を高めるための方法として、前記キシリレン 30 のモノマーガスを成膜室内部に導入するためのガス吹き 出し口の径を、前記キシリレンのモノマーガスの配管の 径より狭めた装置を使用することを特徴とする請求項6 記載の半導体装置の製造方法

【請求項8】 前記キシリレンのモノマーガスの導入圧力と流速を高めるための方法として、前記キシリレンのモノマーガスの原料を入れた容器又は該原料を分離するための分離炉内に、前記キシリレンのモノマーガスと反応しないキャリアガスを導入することを特徴とする請求項7記載の半導体装置の製造方法。

【請求項9】 前記キシリレンのモノマーガスと反応しないキャリアガスとしてAr、He、もしくはN2を用いることを特徴とする請求項8記載の半導体装置の製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する利用分野】 本発明は、半導体装置の製造装置および半導体装置の製造方法において、特に、ポリパラキシリレン膜を使った半導体装置の製造装置および半導体装置の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】 I C の製造分野では、デバイスの高速化、高集積化にともない、配線抵抗と配線間の寄生容量による信号の伝播速度の低下が問題となってきている。信号の伝播速度の低下を防ぐためには R C 時定数を小さくすることが重要で、その1つの方法としては配線間寄生容量の減少があげられる。配線間の寄生容量は、配線間の面積と配線間の絶縁膜の比誘電率に比例し、配線間隔に反比例して増加する。

2

【0003】このため、デバイスの設計を変えずに寄生容量を減少する方法の1つとしては、絶縁膜の比誘電率を下げることが有効である。近年、配線間容量低減のため、従来のSiO2よりも比誘電率の低い絶縁膜が検討されてきている。その中の1つにポリパラキシリレンがある。ポリパラキシリレンの比誘電率は約2.7でSiO2の3.9よりも低く、これを用いることにより配線間寄生容量の低減が期待できる。一般にポリパラキシリレンは図4に示すような装置を用いて成膜される。

【0004】まず、次式(化1)に示す固体のキシリレンダイマーが入った容器 2を100 ℃から 200 ℃くらいの範囲で加熱し、これを一旦気化する。

[0005]

【化1】

【0006】気化されたダイマーは600℃から700 ℃くらいに加熱された分離炉3内に導入されると次式 (化2)に表わすようなモノマーに分離する。

0 [0007]

[化2]

【0008】この分離されたモノマーを成膜室1内に導入すると、室温以下に冷却された基板5上で重合反応を起こし、次式(化3)のポリパラキシリレンが成膜される

[0009]

[化3]

[0010]

【発明が解決しようをする課題】上述したように、ポリパラキシリレン膜を使った半導体装置の製造方法においては、成膜室内部に導入された高温の気体を、基板上で冷却して重合反応により成膜する。

【0011】このため、成膜レートを向上させ、効率的 に気体を冷却する必要があるが、このような従来の方法 においては、成膜レートが充分に向上できないという問 題点があった。

50 【0012】本発明は上記従来の問題点に鑑みてなされ

40

たものであり、従来の装置よりも成膜レートを向上した ポリパラキシリレン成膜装置による製造方法を提供する ことを目的とするものである。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】本発明に係る半導体装置 の製造装置は、「CVD法によりポリパラキシリレン膜 を成膜する半導体装置の製造装置において、キシリレン のモノマーガスを成膜室内部に導入する際に、断熱膨張 現象を利用して前記キシリレンのモノマーガスを冷却す る機構を有すること」(請求項1)、を特徴とする。 【0014】さらに、

- ・前記冷却する機構として、前記キシリレンのモノマー ガスの導入圧力及び流速を高めるための構造を有するこ と(請求項2)、
- ・前記キシリレンのモノマーガスの導入圧力及び流速を 高めるための構造として、キシリレンのモノマーガスを 成膜室内部に導入するためのガス吹き出し口の径を、前 記キシリレンのモノマーガスの配管の径より狭めること (請求項3)、
- 求項4)を特徴とする。

【0015】本発明に係る半導体装置の製造方法は、 「СVD法によりポリパラキシリレン膜を成膜する工程 において、キシリレンのモノマーガスを成膜室に導入す る際、断熱膨張現象を利用して、前記キシリレンのモノ マーガスを冷却すること」(請求項5)、を特徴とす る。

【0016】さらに、

- ・前記断熱膨張現象を利用して、前記キシリレンのモノ マーガスを冷却する方法として、前記キシリレンのモノ マーガスの導入圧力及び流速を高めること(請求項
- ・前記キシリレンのモノマーガスの導入圧力及び流速を 高めるための方法として、前記キシリレンのモノマーガ スを成膜室内部に導入するためのガス吹き出し口の径 を、前記キシリレンのモノマーガスの配管の径より狭め た装置を使用すること(請求項7)、
- ・前記キシリレンのモノマーガスの導入圧力と流速を高 めるための方法として、前記キシリレンのモノマーガス の原料を入れた容器又は該原料を分離するための分離炉 内に、前記キシリレンのモノマーガスと反応しないキャ リアガスを導入すること(請求項8)
- ・前記キシリレンのモノマーガスと反応しないキャリア ガスとしてAr、He、もしくはN2を用いること(請 求項9)を特徴とする。

【0017】(作用)本発明に係る半導体装置の製造装 置および半導体装置の製造方法では、ガス配管内と成膜 室内の圧力差を大きくすると、気体は成膜室内に導入さ れた際に体積が急激に膨張する。この際、熱エネルギー のやりとりはないため、断熱膨張現象により冷却され

る。この断熱膨張現象を用いてキシリレンモノマーを気 相で冷却し、ポリパラキシリレンの成膜を行う。

#### [0018]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施の形態を実施例をあげて説明する。なお、図1は本発 明に係る半導体装置の実施例1を説明するための模式的 な断面図、図2は本発明に係る半導体装置の実施例2を 説明するための模式的な断面図、図3は本発明に係る半 導体装置の実施例3を説明するための模式的な断面図で 10 ある。

【0019】(実施例1)以下、本発明の実施例1を図 1を参照して説明する。本実施例では、図1に示す装置 を用いてポリパラキシリレンの成膜をおこなった。ま ず、原料である固体粉末状態のキシリレンのダイマー1 2をボトル(容器)2内で200℃に加熱し、気化させ る。これを分離炉3の中で一旦700℃に加熱し、キシ リレンのダイマーを分離してモノマーを形成する。

【0020】このモノマーは100℃に加熱された配管 13を通して成膜室1内に導入されるが、この際、配管 ・前記ガス吹き出し口の形状をノズル状とすること(請 20 の先端を直径1mmのノズル状にし、このノズル状のガ ス吹き出し口13aから、キシリレンのモノマーガス1 1を導入する。このとき、配管内ガス圧力を0.1MP a以上にしてガス流速を高める。また成膜室1内の圧力 を15Pa以下にして、配管13内と成膜室1内の圧力 を大きくすると断熱膨張により700℃に加熱されたモ ノマーガスは100℃以下に冷却される。

> 【0021】この際、モノマーガスの一部はクラスター を形成する。この冷却されたモノマーガスを0℃に冷却 された基板5上に供給することで、効率的に重合反応が 促進され、ポリパラキシリレンの成膜レートが向上し た。

> 【0022】 (実施例2) 次に、本発明の実施例2を図 2を参照して説明する。本実施例では、図2に示すよう に、基板5(ウェハー面内)での膜厚均一性を確保する ために径が0.5mmのガス導入孔を9個シャワーヘッ ド状のガス吹き出し口13bに設けた。

【0023】また、本装置では、ボトル2内にキャリア ガス9として200℃に加熱したArガスを200sc c m導入した。キャリアガス9を用いることにより、全 ガス供給量を増加し、供給配管13内の気体圧力と流速 を高めた。これにより、面内の均一性が良好なポリパラ キシリレン膜を成膜した。この場合、キャリアガス9と してArを用いたが、HeやN2などポリパラキシリレ ンと未反応であれば特に規定しない。

【0024】 (実施例3) 次に、本発明の実施例3を図 3を参照して説明する。まず、図3のバルブ10を閉じ た状態で50sccmの気化したキシリレンダイマーを 分離炉3内に1分間導入する。それから、バルブ10を 開けてAェキャリアガス9を100sccm流し、分離 50 したキシリレンモノマーとともに成膜室1内に導入し、

-3-

5

ポリパラキシリレン膜を成膜する。ここでは、分離炉3 内に一旦キシリレンダイマーを停留させることで、分離炉3内の圧力が高くなり気体中の熱伝導が良くなるため、ダイマーの分離効率が向上し、より多くのモノマーが形成され成膜レートが向上する。

【0025】また、配管13のガス圧力が高まるため、 成膜室1内との圧力差が大きくなり、断熱膨張の効率が より良くなる。これにより、成膜レートは向上し、クラ スターがより多く形成されるため、ポーラスなポリパラ キシリレンが成膜される。

## [0026]

【発明の効果】本発明に係る半導体装置の製造方法によれば、断熱膨張により成膜ガスを気相で冷却しているため、基板上でのみ冷却された場合よりも反応ガスの冷却が効果的に進み、成膜レートを大幅に向上させることができる。また、断熱膨張により気体が冷却される際、一部でクラスターが形成されるので、クラスター間に空孔が形成され、膜密度が低下し、ポリパラキシリレンの比誘電率を低下させることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る半導体装置の実施例1を説明する ための模式的な断面図である。 【図2】本発明に係る半導体装置の実施例2を説明する ための模式的な断面図である。

【図3】本発明に係る半導体装置の実施例3を説明する ための模式的な断面図である。


【図4】従来の半導体装置を説明するための模式的な断面図である。

### 【符号の説明】

- 1 成膜室
- 2 ボトル(容器)
- 10 3 分離炉
  - 4 サセプタ
  - 5 基板
  - 6 ヒーター
  - 7 ターボポンプ
  - 8 ドライポンプ
  - 9 キャリアガス
  - 10 バルブ
  - 11 キシリレンのモノマーガス
  - 12 原料(キシリレンダイマー)
- 20 13 配管

13a、13b、13c ガス吹き出し口

[図1]





[図2]

